



DISPERTEC ANTIGRAFITI

LÍQUIDO DE PROTECCIÓN PERMANENTE CONTRA "PINTADAS"

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification		
COD.FICHA:	FT-550001-E	
Nº EDICIÓN:	01	
Nº REVISIÓN:	00	
FECHA VIGOR:	10/12	

Descripción y aplicaciones:

DISPERTEC ANTIGRAFITI es un líquido de protección permanente de pavimentos y fachadas contra la acción de la pintura. Actúa evitando la fijación de la misma tanto en soleras impresas como en fachadas de mármol, mortero, cemento, hormigón, granito, ladrillo caravista, etc.

Datos técnicos:

Composición:	Silanos en base agua
Presentación:	Garrafas de 5 y 25 Kg Contenedores de 1100 Kg.
Aspecto:	Líquido.
Color:	Dispersión: Amarillento

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield: (23°C, R2-200rpm)	<100	mPa·s	UNE-EN 12092
Densidad (23°C)	1.06 ± 0.02	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo de secado al tacto	30 - 60	Min.	M.I.
Temperatura ambiental límite para aplicación	+5 / +35	°C	M.I.
Temperatura del soporte límite para aplicación	+5 / +35	°C	M.I.

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Características:

No modifica la apariencia del sustrato sobre el cual se aplica. Es permeable al vapor de agua. Tiene buena adherencia sobre todos los materiales de construcción en general: piedra, hormigón, cemento, cerámica, etc.

Instrucciones de uso:

DISPERTEC ANTIGRAFITI debe aplicarse sobre superficies limpias y exentas de manchas, grietas y eflorescencias. Cualquier humedad absorbida durante el proceso de limpieza de las superficies debe de secar completamente antes de aplicar el producto. Las grietas y fisuras reparadas con mortero han de estar totalmente curadas y endurecidas.

Conviene proteger las superficies adyacentes a los sustratos (ventanas, superficies pintadas, vidrio, etc) que no vayan a estar en contacto con el producto, mediante sistemas adecuados (máscaras de papel ó plásticos).

DISPERTEC ANTIGRAFITI, es un producto listo para su uso, el cual conviene en 2 capas: Una primera capa de producto puede darse utilizando un sistema de spray a baja presión (no más de 0,7 bar), de abajo a arriba, evitando el goteo. Si se producen gotas grandes, conviene dispersarlas de inmediato con una brocha. La segunda capa debe de darse una vez haya secado la primera (el secado depende mucho de la temperatura de aplicación y del tipo de sustrato). Esta segunda capa también puede darse con spray de aire o mediante brocha. Si se forman gotas en la superficie, conviene dispersarlas de inmediato con una brocha para evitar que se sequen. Y asegurar una distribución uniforme del producto. Se pueden añadir más capas de producto una vez la capa anterior haya secado completamente.

En general los materiales porosos suelen necesitar más capas que los no porosos para obtener los mismos resultados. El rendimiento de aplicación depende fundamentalmente de los sustratos. La siguiente tabla puede dar una orientación sobre el mismo:

Materiales	Rendimiento aproximado (g/m ²)	COMENTARIOS
Mármol pulido, granitos	20 – 50	Aplicar el producto como pulimento (con trapo)
Granito grueso de baja porosidad	60 – 100	En casi todos los casos aplicar 1 capa
Fachadas de ladrillos de arcilla y clínker	80 – 120	En casi todos los casos aplicar 2 capas
Hormigón denso (superficie lisa)	100 – 150	En casi todos los casos aplicar 2 capas
Caliza, hormigón poroso y areniscas	120 – 160	En casi todos los casos aplicar 2 capas
Otros materiales muy gruesos y granulados	120 – 200	Aplicar un mínimo de 2 capas. Normalmente 3 ó más



DISPERTEC ANTIGRAFITI

LÍQUIDO DE PROTECCIÓN PERMANENTE CONTRA “PINTADAS”

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification		
COD.FICHA:	FT-550001-E	
Nº EDICIÓN:	01	
Nº REVISIÓN:	00	
FECHA VIGOR:	10/12	

Es conveniente hacer una pequeña muestra de aplicación previamente a la aplicación en toda la fachada, ya que en algunos casos pueden aparecer cambios en la tonalidad del soporte una vez aplicado.

Limpieza de Superficies Pintadas: Cepillar la superficie con un detergente clásico. Si la superficie es muy rugosa o la pintura está muy agarrada, conviene utilizar un producto de limpieza denso para disolver la pintura, y solamente aplicarlo sobre superficies secas. El producto de limpieza deberá reaccionar con la pintura en 15-30 minutos y transcurrido ese tiempo, retirarlo mediante agua a presión (máximo 12 bar). A veces puede ser necesario aplicar varias veces producto de limpieza para retirar totalmente la pintura, según como esté de cogida a la superficie. Tras limpiar las pintadas, es necesario volver a aplicar una nueva capa de DISPERTEC ANTIGRAFITI.

Seguridad e higiene:

No precias precauciones especiales para su uso. Para más información solicite hoja de seguridad.

Almacenaje:

Mantener el producto alejado de la luz solar directa y proteger de las heladas, evitando temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 35°C. Caducidad: 12 meses.

Limpieza:

La limpieza de las herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su aplicación.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.