



DISPERTEC VINIL MX-2326

Cola especial revestimientos murales

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



COD.FICHA:	FT-220020-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	01
FECHA VIGOR:	09/2012

Descripción:

Adhesivo en dispersión acuosa especial para revestimientos murales. Exento de disolventes, no inflamable, sin olor.

Datos técnicos:

Composición:	Polímeros vinílicos modificados.
Presentación:	Envases de 0,8, 4 y 17 Kg
Aspecto:	Pasta viscosa.
Color:	Dispersión: Blanco. Film: Transparente

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield: (23°C, R7-50rpm)	30.000 – 40.000	mPa·s	UNE-EN 12092
pH (23°C)	6,0 – 8,0		M.I.
Densidad (23°C):	1,00 ± 1.10	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo abierto (23°C):	15 -25	Min.	M.I.
MTFF:	5 – 7	°C	M.I.

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Usos y aplicaciones:

Adhesivo especialmente indicado para la colocación de revestimientos murales textiles con soportes de papel, papeles vinílicos ligeros o pesados, fibras naturales, etc..., sobre superficies de yeso, cemento, madera y otros.

Instrucciones de uso:

Adhesivo listo al uso, la dilución máxima que podría admitir es del 10%.

Aplicar el adhesivo mediante rodillo, brocha o espátula dentada, sobre una cara en revestimientos textiles con soporte de papel o fibra de vidrio. Cuando se trate de papeles pintados aplicar el adhesivo a la pared y al dorso del papel. En paredes muy absorbentes, aplicar una primera capa de adhesivo diluido al 50% en agua para que actúe de imprimación y posteriormente aplicar el adhesivo sin diluir sobre la pared. Las paredes deben estar

exentas de polvo, grasas, aceites, etc..., y ser consistentes.

Una vez aplicado el adhesivo se dispone de un tiempo abierto de 15-25 minutos para proceder a su colocación.

Una vez colocado el revestimiento se procederá a un frotado suficiente por medio de un cepillo o similar para eliminar posibles bolsas de aire.

Rendimiento:

200 – 300 g/m²

Seguridad e higiene:

Producto exento de disolventes, no inflamable. Para más información solicite hoja de seguridad.

Almacenaje:

Puede ser almacenado al menos 1 año desde la fecha de fabricación manteniendo el producto alejado de la luz solar directa y protegido de la heladas (entre +10 y +35°C).

Limpieza:

En húmedo: con agua.
Producto seco: agua caliente o medios mecánicos.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVOS & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.